

MORTERO ALBAÑILERÍA

MORTERO ALBAÑILERÍA M-7,5

Mortero seco diseñado para uso corriente (G), destinado a distintos trabajos de albañilería, con una Resistencia de 7,5 kg/cm², fabricado con cemento gris, arenas calizas de 2mm y aditivos para dotarlo de una gran trabajabilidad, adherencia y excelente puesta en obra.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Trabajos de albañilería en general.
- Realización de muros, tabiques, fachadas caravista, enfoscados y maestrados, tanto en interiores como exteriores.
- Excelente trabajabilidad, facilidad de aplicación.

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

- Amasar el producto con aprox. 3 litros de agua por saco para conseguir una consistencia blanda y plástica.
- Recomendamos un amasado mecánico para conseguir una mezcla homogénea y sin grumos.
- Sobre superficies muy porosas y secas se recomienda humedecer el soporte previamente a la aplicación del mortero.

PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- Utilizar agua potable para la realización de la mezcla.
- Un exceso de agua de amasado implica una reducción de la resistencia.
- Las altas temperaturas pueden acelerar el fraguado y las bajas retardarlo.
- No añadir agua una vez haya comenzado el fraguado del mortero.



MORTERO ALBAÑILERÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características esenciales	PRESTACIONES					
	GRIS	GRIS HIDRÓFUGO	BLANCO	BLANCO HIDRÓFUGO	COLOR	COLOR HIDRÓFUGO
Resistencia a compresión (N/mm ²)	> 7,5	> 7,5	> 7,5	> 7,5	> 7,5	> 7,5
Tiempo de utilización (minutos)	< 150	< 150	< 150	< 150	< 150	< 150
Contenido en cloruros (%)	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Reacción frente al fuego	Euroclase A1	Euroclase A1	Euroclase A1	Euroclase A1	Euroclase A1	Euroclase A1
Absorción de agua (kg/m ² min ^{0,5})	PND	≤ 0,1	PND	≤ 0,1	PND	≤ 0,1
Permeabilidad al vapor de agua	μ15/35	μ15/35	μ15/35	μ15/35	μ15/35	μ15/35
Conductividad térmica $\lambda_{10, dry}$ (W/mK)	1,17-1,28	1,17-1,28	1,17-1,28	1,17-1,28	1,17-1,28	1,17-1,28
Durabilidad	PND	PND	PND	PND	PND	PND
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad					
Durabilidad	PND	PND	PND	PND	PND	PND

* La resistencia a compresión se consigue aplicando la dosificación de agua recomendada.

ALMACENAMIENTO

El Mortero de Albañilería M-7,5 se suministra en sacos de papel plastificados de 25 kg, su periodo de conservación es de 1 año desde la fecha de fabricación en lugar seco y protegido de la intemperie.

Nota: los datos técnicos corresponden a nuestros ensayos y conocimiento. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificación de los productos para su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Para más información consulte a nuestro departamento técnico.